



**ПМП**  
**ТУ 16-705.271-83**

Проволока медная полутвердая профильная

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Номинальное сечение	мм <sup>2</sup>	24.67 ... 48.29
Временное сопротивление разрыву, не менее	МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	290 (29.6)

