



**МБ1**  
**ТУ У 27.4-00214534-062:2008**

Заготовка медная для изготовления проволоки и изделий цветного проката для электротехнических целей

Возможно изготовление заготовок диаметром 8, 12.7, 16, 18 и 20 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Номинальный диаметр	мм	8 ... 20
Удельное электрическое сопротивление, не более	мкОм · м	0.01718
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	38
Временное сопротивление разрыву, не менее	МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	160 (16.3)

