



МБ2
ТУ У 27.4-00214534-062:2008

Заготовка медная для изготовления проволоки и изделий цветного проката для электротехнических целей

Возможно изготовление заготовок диаметром 8, 12.7, 16, 18 и 20 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальный диаметр	мм	8 ... 20
Удельное электрическое сопротивление, не более	мкОм · м	0.01724
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	35
Временное сопротивление разрыву, не менее	МПа (кгс/мм ²)	160 (16.3)

