7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

МБ2
ТУ У 27.4-00214534-062:2008

Заготовка медная для изготовления проволоки и изделий цветного проката для электротехнических целей

Возможно изготовление заготовок диаметром 8, 12.7, 16, 18 и 20 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	мм	8 ... 20
Удельное электрическое сопротивление, не более	мкОм • м	0.01724
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	35
Временное сопротивление разрыву, не менее	МПа (кг/мм^2)	160 (16.3)

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян